

STANDARD REDUCTION POTENTIALS IN AQUEOUS SOLUTION AT 25°C

Half-reaction		$E^\circ(V)$
$F_2(g) + 2e^-$	$\rightarrow 2F^-$	2.87
$Co^{3+} + e^-$	$\rightarrow Co^{2+}$	1.82
$Au^{3+} + 3e^-$	$\rightarrow Au(s)$	1.50
$Cl_2(g) + 2e^-$	$\rightarrow 2Cl^-$	1.36
$O_2(g) + 4H^+ + 4e^-$	$\rightarrow 2H_2O(l)$	1.23
$Br_2(l) + 2e^-$	$\rightarrow 2Br^-$	1.07
$2Hg^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Hg_2^{2+}$	0.92
$Hg^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Hg(l)$	0.85
$Ag^+ + e^-$	$\rightarrow Ag(s)$	0.80
$Hg_2^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow 2Hg(l)$	0.79
$Fe^{3+} + e^-$	$\rightarrow Fe^{2+}$	0.77
$I_2(s) + 2e^-$	$\rightarrow 2I^-$	0.53
$Cu^+ + e^-$	$\rightarrow Cu(s)$	0.52
$Cu^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Cu(s)$	0.34
$Cu^{2+} + e^-$	$\rightarrow Cu^+$	0.15
$Sn^{4+} + 2e^-$	$\rightarrow Sn^{2+}$	0.15
$S(s) + 2H^+ + 2e^-$	$\rightarrow H_2S(g)$	0.14
$2H^+ + 2e^-$	$\rightarrow H_2(g)$	0.00
$Pb^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Pb(s)$	-0.13
$Sn^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Sn(s)$	-0.14
$Ni^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Ni(s)$	-0.25
$Co^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Co(s)$	-0.28
$Cd^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Cd(s)$	-0.40
$Cr^{3+} + e^-$	$\rightarrow Cr^{2+}$	-0.41
$Fe^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Fe(s)$	-0.44
$Cr^{3+} + 3e^-$	$\rightarrow Cr(s)$	-0.74
$Zn^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Zn(s)$	-0.76
$2H_2O(l) + 2e^-$	$\rightarrow H_2(g) + 2OH^-$	-0.83
$Mn^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Mn(s)$	-1.18
$Al^{3+} + 3e^-$	$\rightarrow Al(s)$	-1.66
$Be^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Be(s)$	-1.70
$Mg^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Mg(s)$	-2.37
$Na^+ + e^-$	$\rightarrow Na(s)$	-2.71
$Ca^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Ca(s)$	-2.87
$Sr^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Sr(s)$	-2.89
$Ba^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Ba(s)$	-2.90
$Rb^+ + e^-$	$\rightarrow Rb(s)$	-2.92
$K^+ + e^-$	$\rightarrow K(s)$	-2.92
$Cs^+ + e^-$	$\rightarrow Cs(s)$	-2.92
$Li^+ + e^-$	$\rightarrow Li(s)$	-3.05